PRODUIT Nº. : 3.108

ACELCONS

ACCELERATEUR DE PRISE POUR MORTIER ET BÉTON

CARACTÉRISTIQUES:

ACELCONS est un additif liquide, de couleur brun et avec une densité de 1,26 Kg/L. totalement exempt de chlorures il ne produit pas corrosion sur les armatures de fer en cas de bétons armés. C'est un produit alcalin, alors, il ne faut pas protéger les mains pendant son emploi moyennant de gants en gomme.

APPLICATIONS:

ACELCONS est un accelerateur de prise pour étanchements avec débile pression ou des débits minimes d'eau. Très recommandable pour crépissages où il soit nécessaire une prise rapide ou bien pour empêcher le délavage de travaux en béton submergé. S'il y a des afflux d'eau très fortes, utiliser **PROQUICK** obturateur de voies d'eau.

DOSAGES:

Les doses optimes d'emploi de **ACELCONS** seront en fonction de la composition du mortier ou béton et de la vitesse de prise qu'on veuille obtenir, alors, il n'est pas possible prédéterminer les dosages. Il est nécessaire, en chaque cas, la réalisation d'un essai préalable avec le béton ou mortier qui on employera dans l'oevre. Les temps de principe et final de prise approximatifs pour **ACELCONS** realisés dans nos laboratoires et gaché avec du ciment PORTLAND san sable, sont les indiqués à la table suivant, en fonction du dosage et dilution employés:

Dilution ACELCONS : Eau de prise	**Principe**	**Final**
1 : 0	2 minutes	4 minutes
1 : 3	3 minutes	10 minutes
1 : 5	6 minutes	20 minutes

MODE D'EMPLOI:

** **Étanchements avec débile pression de l'eau:**

* Le support doit être propre et rugueux.

* La dilution de **ACELCONS** sera en fonction de la pression de l'eau. En général, on recommande une partie d' **ACELCONS** pour 3 à 5 volumes d'eau.

** **Pour bétons submergés ou bien pour accélérer la prise du béton:**

* Préparer tous les moyens de bétonnage pour réaliser une mise en oeuvre rapide.

* Employer un dosage du béton, au moins 300 kilos de ciment (on considére préférable l'emploi d'un minimum de 350 Kg) de ciment par m^3 de béton.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

* Diluer **ACELCONS** dans l'eau à raison d'un volume de produit pour 6 d'eau et utiliser cette solution comme liquide de gâchis.
* Préparer de petites quantités de béton et les utiliser immédiatement à l'oeuvre. Les doses indiqués représentent une consommation d'**ACELCONS** de 20-25 Kg. de produit par m^3 de béton.

**** Comme accélérateur général de travail:**

* Les supports doivent être propres et rugueux.
* Les dilutions de **ACELCONS** à employer seront en fonction de la rapidité souhaitée de prise. En général, une partie du **ACELCONS** est utilisée pour **4** à **6** volumes d'eau.

PRÉCAUTIONS:

ACELCONS est un produit caustique. Il est recommandé de se protéger les mains (gants de caoutchouc) et les yeux (lunettes de protection) contre les éclaboussures éventuelles. Ces éclaboussures sur la peau, les vêtements ou sur les yeux doivent être immédiatement lavées avec une solution d'acide borique. En cas d'éclaboussures sur les vêtements, il faut les enlever immédiatement et les laver avant son emploi une fois de plus.
Afin d'éviter les erreurs éventuelles, **ACELCONS** ne doit pas être stocké dans un autre bidon que celui d'origine. S'il arrive que le transvasement soit inévitable, les nouveaux bidons doivent être marqués clairement.

PRÉSENTATION ET MAGASINAGE:

ACELCONS se présente dans des bidons en plastique, pas récupérables de 30 et 60 litres. nets.
Sa conservation est illimitée, dans les bidons en plastique d'origine et intacts. Le produit pur ne gèle pas jusqu'à une température de -20ºC.

BÉNÉFICES

*** Bas dosages d'emploi.**
*** Il permit réduire les temps de coffrage.**
*** Il accélere la prise de bétons et mortiers.**

ED.1998/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es